


检验检测报告



No: 220232446

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: BFKI-7909-14

共3页 第1页

扫码下载报告



委托单位	中山市森联纺织新材料科技有限公司 地址: 中山市港口镇兴港南路17号182卡				
客户认定信息	绿色TC布 100cm×100cm 生产单位: 中山厚大新材料科技有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2022-08-05	报告签发日期	2022-08-11
判定依据	GB/T 21655.2-2019 《纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分: 动态水分传递法》				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测项目	判定依据		判定	
	洗前吸湿排汗性	GB/T 21655.2-2019		符合	
	洗后吸湿排汗性	GB/T 21655.2-2019		符合	
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				

签发: 钟菊祥 工程师

钟菊祥



样品图片

No:220232446

共3页 第2页



检验检测报告附页

No: 220232446

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●洗前吸湿排汗性	GB/T 21655.2-2019	浸湿时间: ≤20.0s ≥3级 吸水速率: ≥30.1%/s ≥3级 单向传递指数: ≥100.1 ≥3级	浸湿时间: 渗透面 2.9s 5级 吸水速率: 渗透面 89.8%/s 4级 单向传递指数: 205.1 4级	符合	---
●洗后吸湿排汗性	GB/T 21655.2-2019	浸湿时间: ≤20.0s ≥3级 吸水速率: ≥30.1%/s ≥3级 单向传递指数: ≥100.1 ≥3级	浸湿时间: 渗透面 2.5s 5级 吸水速率: 渗透面 82.7%/s 4级 单向传递指数: 245.9 4级	符合	注
备注	注: 经GB/T 8629-2017, 4N程序洗涤5次, 悬挂晾干。				



本报告结论

注意事项

1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。
2. 复印件未加盖检测单位报告确认章无效。
3. 对委托送检结果有异议的，应于报告书送达之日起十五日内提出。
4. 检测结果仅对所检样品有效。
5. 未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
6. 报告书涂改无效。
7. 客户提供的信息（包括样品信息），本公司/中心不对其真实性负责。
8. 未经本公司/中心书面批准不得部分复制本报告，全部复制除外。

Note

1. The report is invalid without authorized stamp.
2. Copies of this report are invalid without authorized stamp.
3. Any dispute should be raised within 15 days after receiving the report.
4. The result is only valid for the tested sample.
5. The results of unapproved items are for reference only.
6. This report is invalid if altered.
7. Our company does not accept any responsibility for the authenticity of the information supplied by customers (including sample information).
8. The report shall not be duplicated separately or partly, without prior written permission approved by GTTC, except duplicated in full version.